


3


Sicherheitsratschläge

Von Kindern fernhalten. Dose sofort nach Gebrauch sorgfältig verschließen und an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Reste nicht in Ausguß oder WC entleeren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.



Entsorgungshinweise

Restentleerte Gebinde über die gelbe Wertstofftonne entsorgen. Teilentleerte Gebinde bei der örtlichen Schadstoff sammelstelle abgeben.



Gefahrenhinweise

BOBRostversiegelung:
Gef. StoffV: entzündlich
GGVS/GGVE Kl.3 Ziff. 31c
VbF: All

BOBGrundierung:
GGVS/GGVE/VbF: entfällt
Gef. Stoff V: entzündlich

Art. 10 101

Inhalt:
100 ml BOB Rostversiegelung
100 ml BOB Grundierung

Made in Germany

WEYER
D-42579 Heiligenhaus
Service-Tel. 02056/5930



WEYER®

BOB ^{Sehr gut}

Rostversiegelung + Grundierung

WEYER®

BOB

Rostversiegelung + Grundierung

*BOB vernichtet den
Rost, indem es die
Ursache
beseitigt*

**Sehr
gut**

**Schnell und einfach:
in nur 3 Std. lackierfertig**

Extra ergiebig

**Sehr gut auf verrostetem
und blankem Eisen, Zink,
NE-Metallen**

Die Fachleute haben entschieden: 6 x "Sehr gut"

Stiftung Warentest, TÜV Rheinland sowie die Berliner Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung haben den BOB-Aufbau übereinstimmend mit "Sehr gut" bewertet.

- Schnelle und einfache Verarbeitung: in nur 3 Stunden lackierfertig
- Vorhandener Rost muß nicht restlos entfernt werden
- Erfolgreich geprüft: 1.000 Stunden in der Salzsprühkammer und 2 Jahre bei Freibewitterung im Nordseeklima



TÜV Rheinland

1990
1993



Stiftung Warentest
Heft 9/93

37 im Test: 2 x Sehr Gut! 3 x Gut,
12 x Zufriedenstellend, 3 x Mangelhaft, 17 baugleich

BAM 1988
1989
1993

Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung

WEYER®

SICHER ZUM ERFOLG

Es ist so einfach: Losen Rost entfernen, versiegeln, grundieren, lackieren.

BOB Rostversiegelung ist sparsam und doppelt so ergiebig wie normale Rostumwandtet; BOB Grundierung ist speziell auf BOB Rostversiegelung abgestimmt und gewährleistet dauerhaften Rostschutz. Sie sparen Zeit und Geld: BOB Rostversiegelung und Grundierung sind bereits nach 3 Stunden fertig zum lackieren.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Losen Rost und unterrostete Farbreste abbürsten, Schmutz und Fett entfernen.
2. BOB Rostversiegelung satt auf den trockenen oder auch feuchten Untergrund auftragen.
3. Nach 30-60 Minuten, spätestens aber nach 24 Stunden mit BOB Grundierung streichen, evtl. in 2 Schichten mit 50 µ.
4. Nach ca. 2 Stunden mit den meisten handelsüblichen Decklacken fertig lackierbar.

BITTE BEACHTEN SIE

BOB Rostversiegelung nicht verdünnen. Ggf. kleinere Mengen in eine Portionsdose abfüllen, da durch Verunreinigung bzw. Feuchtigkeit das Material in der Dose aushärten kann. Nicht unter +15°C verarbeiten. Spritzer und Werkzeug somit gründlich mit Universal-Verdünnung, Hände mit Bimsstein und Seife reinigen. Ausführliche Hinweise entnehmen Sie bitte unseren Technischen Informationen.